

# Henkel Ponal Super 3 Holzleim



Ponal Super 3 Holzleim




## Ponal Super 3 1K-Holzleim für Verleimungen nach DIN EN 204/D3

## Ponal Super 3 + Ponal D4-Härter 2K-Holzleim für Verleimungen nach DIN EN 204/D4 Henkel



Ponal Super 3 Holzleim  
in der Leimtankstelle



Ponal Super 3 Holzleim  
im Profi- Leimer 420g.



Ponal Super 3  
Holzleim 1kg  
Leimflasche



Ponal D4  
Härter  
250g

**NEU**



Ponal Super 3  
Holzleim in der 9kg Leimbox

### Art des Werkstoffes:

Ponal Super 3: Kunstharzleim auf Basis von Polyvinylacetat

Ponal D4-Härter: Polyisocyanat

### Verwendungszweck:

Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z.B. Fenster und Türen · Lamellieren von Fensterkanteln

(mit D4-Härter) · Flächenverleimung, z.B. Verleimen von HPL- Platten auf Holz und Spanwerkstoffen · Fugenverleimung, z.B. für Küchenarbeitsplatten sowie alle

Verleimungsarten in Innenräumen mit starker Klimaschwankung und Feuchtebelastung, Korpusverleimung, Hochfrequenzverleimungen

Erfüllt die i.f.t – Richtlinie „Verklebung von Holzfenstern“, Teil 2 (D3) und Teil 1 (mit Ponal D4 Härter)

### Besondere Eigenschaften:

Sehr hohe Verleimungsfestigkeit · Wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204/D3

Nach Zugabe von D4 Härter wasserfest nach DIN EN 204/D4 · Wärmestandfestigkeit geprüft nach Watt 91>7 N/mm<sup>2</sup>

Elastische Leimfuge, Alterungsbeständig, Farblos, Schnell in der Abbindung

### Materialvorbereitung:

Die zu verleimenden Flächen sollen passgerecht vorbereitet und sauber sein.

Inhaltsstoffreiche Hölzer, wie z.B. Teak, evtl. mit handelsüblichen Lösemittel, z.B.

Aceton, abwaschen. Die Holzfeuchte sollte bei 8 bis 12% liegen. Höhere Holzfeuchte verlängert die Abbindezeit.

Holzfeuchte über 15% ergibt unzureichende Verleimungsfestigkeiten.

### Leimansatz (für D4):

Ponal Super 3 wird mit Härter verarbeitet (1 kg Leim wird mit 50 g Härter vermischt).

Nach Zugabe des D4-Härters erfüllt das Gemisch die Anforderungen nach DIN EN 204/D4.

Die Topfzeit beträgt 8 Stunden. Die Restmenge erfüllt für die Dauer des Folgetages die Anforderungen nach D3. Überdosierung ist zu vermeiden.

### Leimauftrag:

Mit Pinsel, Kunststoff-Leimkamm (Ponal- Kamm), Handleimroller oder Leimauftragsmaschine auftragen. Nicht mit eisenhaltigen Arbeitsgeräten in Berührung bringen

(Verfärbungsgefahr!).

### Offene Zeit:

Die offene Zeit ist abhängig von der Raumtemperatur, Luft- und Holzfeuchte, der Holzart sowie der Leimauftragsmenge. Bei einer Raumtemperatur von 23°C beträgt die offene Zeit max. 12 Minuten. Teile zusammenfügen, solange der Leim noch feucht ist.

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
Ponal Holzleim Super 3, 30kg im Eimer mit Auslaufhahn	E9100076
Ponal Holzleim Super 3, 10kg im Eimer	E190275
Ponal Holzleim Super 3, 9kg in der Leimbox „ <b>NEU</b> “	E9120545
Ponal Holzleim Super 3, 5kg im Eimer	E100274
Ponal Holzleim Super 3, 1kg in der Leimflasche	E192362
Ponal Holzleim Super 3, 420g. im Profi- Leimer	E162646
Ponal Holzleim Super 3, 2x5kg im Schlauchbeutel	E134827
Ponal Härter D4 passend zu Holzleim Super 3, 250g.	E9190192