



LIVYN

TECHNISCHES DATENBLATT

Ambient Click

Ausgabe 04.2015

ABMESSUNGEN

FORMAT	TILE	
Breite	320 mm	
Länge	1300 mm	
Anzahl der Paneele pro Packung	5	
m ² pro Packung	2,08 m ²	
Gewicht pro Packung	16,55 kg	
	PARAMETER	QUICKSTEP WERTE
Gesamtstärke	EN 428	4,5 mm
Deckschicht	EN 429	0,3 mm
Veredelung		Scratch & Stain Guard top layer
Nut und Feder		Uniclic® Multifit for Livyn

WERKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETER	QUICKSTEP WERTE
Beanspruchungsklasse	EN 16511		Klasse 21-22-23 / 31-32
CE	EN 14041		DOP: QVEC 0502
Garantie		Wohnzwecke Vgl. Verlegeanweisungen	20 Jahre
		Gewerbliche Nutzung	Auf Anfrage

ZERTIFIKATE

	QUICKSTEP WERTE
U-sign	II44-1.156.603-134/13
AFFSET	A+
M1	Sehr emissionsarm, geruchlos





LIVYN

TECHNISCHES DATENBLATT

Ambient Click

Ausgabe 04.2015

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	QUICKSTEP WERTE
Abriebbeständigkeit	ISO 24338-A		>1200 Zyklen	>2400 Zyklen
Dauerhafter Eindruck	EN 433		<0,10 mm	OK
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl - s1
Maßänderung	ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	<0,25 %	<0,05 %
Schließkraft	ISO 24334	Fmax Längsseite	> 1 kN/m	2 kN/m
		Fmax kurzen Seite	> 1,5 kN/m	2,5 kN/m
Fleckenunempfindlichkeit	EN 423			Klasse 1
UV-Beständigkeit	ISO105 B02		> 6 Klasse 6	> 6 Klasse 6
Möbelfußverschiebung	EN 424		Fuß 0,1 mm / 32 kg	Keine Änderung
Bürostühle	ISO 4918	>25000 Zyklen	keine Delamination, keine Störung	OK
Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
	DIN 51130			R 9
	ENV 12633			USRV - Klasse 1
Wärmewiderstand	EN 12667	Ohne Quick-Step Unterlag		0,015 m² K/W
		Auf einer Quick-Step Unterlage		0,044 m² K/W
Fußbodenheizung		Geeignet für alle Standard-Heizanlagen in Zementböden. NICHT geeignet für Heizfolien. Max. Kontakttemp. ≤ 28°C. Siehe separate Installationsanleitung.		
Trittschallverringern	ISO 712/2	Ohne Quick-Step Unterlag		ΔLw=2 dB
		Auf einer Quick-Step Unterlage		ΔLw=16 dB

GEFÄHRLICHE STOFFE

Formaldehydemission	EN 14041	Kein Formaldehyd während der Produktion zugeführt	E1
TVOC 28 Tage		<1000 µg/m³	<10 µg/m³
Inhalt	m 119	Änderung - 2010	NICHT vorhanden

